

Alpina

Fassadenfarbe

Атмосферостойкая, белая водно-дисперсионная краска для фасадов и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

2,5 ; 5; 10 л

Назначение:

Атмосферостойкая водно-дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для

- фасадных покрытий
- устойчивых к истиранию покрытий в интерьере

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Низкая водопроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая паропроницаемость (класс 1 согласно DIN EN 1062)
- Высокая износостойкость (класс устойчивости к влажному истиранию 3 согласно DIN EN 13300)
- Хорошая укрывистость (класс 3 при выходе 7 м²/л согласно DIN EN 13300)

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные штукатурки
 - дисперсионные краски

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая

Может быть заколерована вручную в пастельные тона обычными полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной основе (например, Alpina Kolorant), а также колеровочными концентратами (Alpina TINT). При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий цветовых оттенков.

Степень глянца:

Матовая

Инструмент/ Температура:

Краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 4 – 6 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 7 м² /л (около 150 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Fassadenfarbe разбавленной максимум 10% воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Fassadenfarbe, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Внимание:

При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавлять точно равное количество воды. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "сырое по сырому" за один проход. Не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.

Alpina

Fassadenfarbe

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новый штукатурки не обрабатывать 2 – 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Dupa-grund.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat, предпочтительнее материалом Dupa-grund.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Fassadenweiss разбавленной максимум 5 % воды или материалом CapaGrund.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat, предпочтительнее материалом Dupa-grund.

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой Dupa-grund. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Capalith-Fassadenspachtel P. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat.



Alpina

Fassadenfarbe

Дополнительные информации:

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/c: 75 г/л (2007г.) / 40 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D022R по состоянию на октябрь 2008 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.